



Premium Träolja V

Träolja V Premium är en svensktillverkad, miljöanpassad och vattenspädbar träolja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus. Utmärkt för ytor som utetrall, staket, trädgårdsmöbler och snickerier. Den ger en starkt vattenavvisande yta. Produkten är baserad på naturliga specialoljor, rå linolja, kinesisk träolja och vattenavvisande ämnen.

Träolja V Premium skapar en vaxliknande hinna på ytan som ger vattnet en pärlande effekt, vilket bildar en hållbar vatten- och smutsavvisande yta som skyddar mot uttorkning och sprickbildning.

Eftersom Träolja V Premium innehåller fungicider för att förhindra mögelpåväxt är den inte lämplig att använda på skärbrädor, träskålar eller dylikt vilka kan komma i direkt kontakt med livsmedel.

Premium går att nyansera till viss grad (gör alltid provstryk innan nyanserad olja används).

Före målning

- Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningresultat. Rör om oljan väl från botten och även under arbetets gång.
- Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
- Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä. Underlaget skall helst vara torrt men det går att applicera även om underlaget är fuktigt.
- Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med avdödande medel.

Målning

- Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan är mättad. Stryk hela brädor, undvik att stryka dubbelt.
- Vid behov kan behandlingen upprepas. Innan andra strykningen bör ytan slipas med fint sandpapper. För extra blankt resultat kan ytan poleras med microfibrduk.
- Vänta några minuter och torka sedan bort överflödiga olja med en trasa eller svamp. Träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå.

Efter målning

- Torka av verktygen noga före rengöring i vatten med lite diskmedel. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.
- **OBS!** Träskålar och andra indränkta med träolja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

Underhåll

Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli torr. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år.

Tekniska data

Användningsområde	Utomhus	Brandfarlighetsklass	Ej brandfarligt
Bindemedel	Rå linolja, kinesisk träolja	Lagring	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Glans	Beroende på underlag	Luft-/yttemperatur vid målning	Min. +5°C
VOC-kategori	Kat. (A/f): 130 g/l (2010)	Materialåtgång	5–15 m ² /l
Rengöring av verktyg	Vatten	Målningssverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Spädning/Förtunning	Vatten	Burkstorlekar	3 liter
Torktid	6 timmar övermålningsbar	Lagervara	Ja
(beroende på luft-/yttemperatur)	16–24 timmar dammtorr		

Ovanstående data gäller klar olja. För andra kulörer kan tekniska data variera.

Informationen i detta produktdatablad är baserat på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc.

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande.