

Colorama Träolja Klassisk

Träolja

Träolja Klassisk är en, traditionell olja avsedd för behandling av nytt, obehandlat, såväl som tryckimpregnerat och tidigare laserat trävirke utomhus. Produkten skyddar underlaget mot uttorkning och sprickbildning och motverkar blånad, alg- och mögelpåväxt.

För tidigare obehandlat eller oljat trä – hyvlat eller sågat – utomhus. Lämplig på träaltaner, snickerier, möbler, staket, båtar etc.

Före målning

- Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat.
- Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
- Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta, skölj med vatten och låt torka väl.

Målning

- Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan slutar att absorbera oljan. Vänta några minuter och torka sedan bort överflödiga olja med en trasa eller svamp, eftersom träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå.
- Stryk hela brädor, undvik dubbelstrykning.
- Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ väl.

Efter målning

- Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
- **OBS!** Träsor indränkta med olja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

Underhåll

- Upprepa gärna behandlingen flera gånger per år, speciellt på hösten.

Tekniska data			
Användningsområde	Utomhus	Brandfarlighetsklass	Ej brandfarligt
Bindemedel	Linolja/alkyd	Lagring	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Glans	Beroende på underlag	Luft-/yttemperatur vid målning	Min. +5°C
Torralt	30 %	Materialåtgång	4–12 m ² /l
VOC-kategori	(Kat A/f): 700 g/l (2010)	Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Rengöring av verktyg	Lacknafta/Alifatnafta		
Spädning/Förtunning	Lacknafta/Alifatnafta		
Torktid	6 timmar dammtorr		
(beroende på luft-/yttemperatur)	24 timmar övermålningsbar		

Informationen i detta produktdatablad är baserat på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc.

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande.