



Produktdatablad Colorama Spackel Medium

Beskrivning av produkt

Lättvikts mediumgraderat handspackel med bra fyllförmåga, klarar upp till 4 mm tjocklek utan att spricka. Ger ett bra underlag för vidare behandling, (tapetsering, målning).

Användningsområden

Lämpligt för både bredspackling och skarvspackling. Lämpliga underlag är skivmaterial, puts, betong och lättbetong. Vid skarvspackling på gipsskiva ska pappersremsa användas. Avsett för torra rum inomhus.

Arbetsbeskrivning

Förbehandling: Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna.

Applicering: Colorama Spackel Medium appliceras med stålspackel. Vid skarvspackling av gipsskivor läggs skarvremsorna direkt i spacklet. Spacklade ytor slipas med lämpligt sandpapper och dammas av innan slutbehandling.

Miljö och Hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

| | |
|--------------------------|--|
| Kulör: | Ljusgrå |
| Fyllmedel: | Vit dolomitmarmor och lättfiller |
| Kornstorlek | 0-0,15 mm |
| Bindemedel: | Polymerdispersion, cellulosaderivat |
| Förtunning: | Vatten. Skall normalt inte förtunnas. |
| Rengöring: | Verktyg rengörs med vatten |
| Densitet: | 1,2 kg/lit |
| Torktid: | Ca 8-10 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn. |
| Skiktjocklek: | Max 4 mm |
| Materialåtgång: | Ca. 0,3 liter/m ² vid skarvspackling två gånger på gipsskivor. Ca. 1 liter/m ² vid bredspackling per mm skiktjocklek. |
| Arbetstemperatur: | Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C |
| Lagring: | Svalt men frostfritt |
| Lagringstid: | 12 månader i oöppnad förpackning vid +20°C. |
| Brandfarlighet: | Sprider eller underhåller inte eld. |