



Produktdatablad Colorama Spackel Premium

Beskrivning av produkt

Lättvikts handspackel med minimal krympning och bra fyllförmåga, klarar upp till 6 mm tjocklek utan att spricka, vilket ger en tidsbesparing då färre skikt behöver läggas. Spacklet är även färganpassat för underlag av gipsskivor, vilket minskar risken för nyansskillnader efter målning. Ger ett bra underlag för vidare behandling, (tapetsering, målning).

Användningsområden

Lämpligt för både bredspackling och skarvspackling. Lämpliga underlag är skivmaterial, puts, betong och lättbetong. Vid skarvspackling på gipsskiva ska pappersremsa användas. Avsett för torra rum inomhus.

Arbetsbeskrivning

Förbehandling: Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna.

Applicering: Colorama Spackel Premium appliceras med stålspackel. Vid skarvspackling av gipsskivor läggs skarvremsorna direkt i spacklet. Spacklade ytor slipas med lämpligt sandpapper och dammas av innan slutbehandling.

Miljö och Hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

Kulör:	Ljusare grå färganpassad mot gipsskivor
Fyllmedel:	Vit dolomitmarmor och lättfiller
Kornstorlek	0-0,15 mm
Bindemedel:	Polymerdispersion, cellulosaderivat
Förtunning:	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Rengöring:	Verktyg rengörs med vatten
Densitet:	1,2 kg/lit
Torktid:	Ca 7-9 tim beroende på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek Genomtorr efter ca 1 dygn.
Skiktjocklek:	Max 6 mm
Materialåtgång:	Ca. 0,3 liter/m ² vid skarvspackling två gånger på gipsskivor Ca. 1 liter/m ² vid bredspackling per mm skiktjocklek.
Arbetstemperatur:	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C
Lagring:	Svalt men frostfritt
Lagringstid:	12 månader i oöppnad förpackning vid +20°C.
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld.