

# Produktdatablad Vävlim

Utgåva 2011-10-01

Produktbeskrivning Ecofix Vävlim är ett lim baserat på PVAc och stärkelse.

Användningsområde Avsett för glasfibe väv, textiltapeter och vinyltapet med pappersbaksida

Limmet är godkända enligt STB:s normer (Sveriges Tapettillverkares Branschorganisation



## Teknisk data

## Lim i leveranstillstånd

Bindemedel PVAc och stärkelse

Färg Vit, ger transparent fog

## Typiska värden

Viskositet ca 22-30 000 Cp (Brookfield spindel 6, 20 rpm)

Densitet ca 1030 kg/m<sup>3</sup>

Torrsubstans ca 13-15 %

## Användningsinstruktioner

Sugande underlag Förlimmas med förtunnat vävlim. En del lim till tre delar vatten. Förlimningen skall torka helt.

Förtunning Vatten

Bearbetningstemperatur 18-25 °C

Öppentid 0-20 min. Beroende på material, temperatur och luftfuktighet

Rengöringsmedel Vatten

Appliceringsverktyg Roller, tapetmaskin eller pensel

Åtgång En liter räcker till ca 4-6 m<sup>2</sup>. Anpassa mängden till material och underlag

Lagring Bör lagras vid 10-20 °C. SKYDDAS MOT FROST!  
Lagringsbeständighet 12 mån vid 10-20 °C i obruten förpackning